



MASILLA HYDRO azul piscinas



SIN NECESIDAD DE VACIAR SU PISCINA, VD. PUEDE:

- PEGAR AZULEJOS – GRESITE.
- TAPONAR / SELLAR FISURAS O VÍAS DE AGUA.
- EN PISCINAS PINTADAS, RECUBRIR LAS ZONAS DESCONCHADAS Y EN MAL ESTADO.
- PEGADO DE OBJETOS DECORATIVOS.
- ETC...



DATOS TÉCNICOS

PROPORCIÓN:

(Relación de la mezcla)

A partes iguales de cada componente.
(1/1 en peso).

PESO ESPECÍFICO:

1,600 Kg/Litro.

RESISTENCIA TEMPERATURA:

200 °C (aproximado)

ENDURECIMIENTO:

* POT-LIFE:

(Vida de la mezcla entre amasado y aplicación).

15/20 minutos a 20 °C.

* TOTAL:

4/6 días a 15/20 °C.

RENDIMIENTO:

Espesor mm	Rendimiento Kg/ m ²
1	1,6
3	4,8
4	6,4
6	9,6
8	12,8

(Datos aproximados)

Pol. Ind. La Noguera, nave 7
25670 Tèrmens, LLeida, España
Tel. 902 362 309 Fax.973 223 202

www.promaliq.com
info@promaliq.com